

tesa® 64958

Produktové Informácie



Obojstranná montážna penová páska z PE

Popis produktu

tesa® 64958 je biela obojstranná páska pre univerzálne použitie s nosičom s penového PE a syntetickým kaučukovým lepidlom.

tesa® 64958 má tieto hlavné výhody:

- Vysoko tvarovateľná pena PE
- Vysoká okamžitá lepidlosť i na hrubých či nerovných povrchoch
- Vysoká lepidlosť pri nízkom prítlaku
- Vysoká priľnavosť na povrchoch s nízkou povrchovou energiou

Aplikácia

- Montáž a zlepuvanie displejov * Montáž cedulí a plagátov v interiéroch
- Montáž systémov pre značenie okrajov políc
- Tlmiace a protihlukové aplikácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Farba	biela
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm
• Celková hrúbka	1050 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	200 %	• Okamžitá lepidlosť	dobré
• Sila pretrhnutia	7 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	stredné
• Odolnosť proti chemikáliám	stredné	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	60 °C

tesa® 64958

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	6 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	4 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	6 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	4 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	4 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	4 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	4 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	4 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	4 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	4 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	4 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	4 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	4 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	4 N/cm

Ďalšie informácie

Príľnavosť:

- okamžite: Rozdelenie peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE

- po 14 dňoch: Rozdelenie peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64958>