



tesa® 4688

Produktové Informácie



Štandardná textilná páska s polyetylénovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa® 4688 je štandardná textilná páska s vrstvou z polyetylénu. Je vyrobená na báze nosiča z tkanej látky PET a lepidla z prírodného kaučuku.

tesa® 4688 je typická opravárenská páska, vhodná pre radu použití a veľmi ľahko sa s ňou manipuluje.

Vlastnosti:

- silná príľnavosť i na hrubých plochách
- vodovzdorná
- ľahké odvíjanie

*tesa® 4688 vlastní osvedčenie AREVA podľa požiadavkov normy Siemens AG TLV 9027/01/06 pre jadrové elektrárne: celkový obsah halogenu < 1000 ppm; celkový obsah síry < 1000 ppm

- dostupná v 8 farbách: čierna, biela, šedá, žltá, modrá, červená, zelená, hnedá

Charakteristika

- Silná príľnavosť aj na drsných povrchoch
- Vodotesná
- Ľahko sa odvíja
- Celkový obsah halogénov < 1000 ppm
- Celkový obsah síry < 1000 ppm

Aplikácia

- Značenie, zakrývanie, balenie, ochrana, upevňovanie, uzatváranie
- Spájanie konštrukčných fólií
- Uzatváranie kartónov, plechoviek, atď.
- Upevňovanie káblov
- Spájanie káblov
- Spájanie fólií, značenie dielov počas údržby v jadrových elektrárnach



tesa® 4688

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE extrudovaná textília	• Celková hrúbka	260 µm
• Druh lepidla	prírodný kaučuk	• Hrúbka pásy	_NULL µm
• Druh krycieho materiálu	bez nosiča / žiadny		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	9 %	• Rovné priečne pretrhnutie	dobré
• Sila pretrhnutia	52 N/cm	• Ručné odtrhnutie	dobré
• Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový)	55 count per square inch	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	110 °C
• Odolnosť voči oteru	dobré	• Water resistance	dobré
• Prieraznosť	2900 V		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	4.5 N/cm
----------------------	----------

Ďalšie informácie

- Spĺňa požiadavky LV 312-1, dielektrická pevnosť 7500 V (3 vrstvy)
- Spĺňa požiadavky normy Siemens AG TLV 9027/01/06 na použitie v jadrových elektrárnach

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.