

tesa® 64621

Produktové Informácie



Obojstranná samolepiaca priehľadná páska

Popis produktu

tesa® 64621 je priehľadná obojstranná samolepiaca páska s nosičom z PP a systémom lepidla na báze syntetickej pryže (termoplast).

Vďaka termoplastickému lepidlu je tesa® 64621 bez rozpúšťadiel a ponúka veľmi dobrú priľnavosť.

tesa® 64621 má silikonizovaný krycí papier.

Aplikácia

- Univerzálna montážna páska
- Upevňovanie dekoratívnych a obalových materiálov
- Spájanie fólií, látok, papiera a plastových materiálov*

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PP fólia	• Farba	priehľadná
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Farba krycieho materiálu	žltá
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hmotnosť krycieho materiálu	78 g/m ²
• Celková hrúbka	90 µm	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	140 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné
• Sila pretrhnutia	45 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	nízke
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C
• Okamžitá lepidlosť	dobré		

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	7 N/cm	• Priľnavosť na PP (po 14 dňoch)	9 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	11 N/cm	• Priľnavosť na PVC (počiatočná)	9 N/cm
• Priľnavosť na PE (počiatočná)	5 N/cm	• Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• Priľnavosť na PE (po 14 dňoch)	6.5 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	10 N/cm
• Priľnavosť na PP (počiatočná)	8 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	15 N/cm

tesa® 64621

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64621>