

tesa® 51960

Produktové Informácie



Páska na pokládku kobercov pre profesionálnych používateľov – odstrániteľná –

Popis produktu

tesa® 51960 je obojstranná páska na pokládku kobercov, otvorená strana je do veľkej miery odstrániteľná bez zvyškov z mnohých povrchov a pozostáva z PP fólie s akrylovým lepidlom.

Strana so silnejšou priľnavosťou je pokrytá bielym linerom.

Charakteristika

* tesa® 51960 je najodolnejšia voči starnutiu a zmäkčovadlám (žiadne zafarbenie PVC/CV podláh).

* Rozdielna hodnota priľnavosti je šitá na mieru pre aplikácie pokládky kobercov a zaručuje veľmi vysokú priľnavosť na mnohých bežne používaných povrchoch.

Aplikácia

Hranové a koncové lepenie podlahových krytín na báze peny alebo textilných tkaných nosičov, ako aj PVC a CV podláh na takmer akýchkoľvek povrchoch.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PP fólia vystúžená textíliou	• Celková hrúbka	248 µm
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Farba	priesvitná

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	80 %	• Okamžitá lepivosť	dobré
• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné
• Odolnosť proti chemikáliám	veľmi dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	nízke
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	60 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	stredné	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	120 °C

tesa® 51960

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 3 N/cm | • Príľnavosť na PP (zakrytá strana, počiatočná) | 4.2 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (po 14 dňoch) | 3.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 4.7 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 5.1 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 6.6 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (zakrytá strana, počiatočná) | 4.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 13.7 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 3.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, počiatočná) | 9 N/cm |

Ďalšie informácie

Podľa normy DIN 18365 musí byť povrch rovný, čistý, trvalo spojený a suchý, ako aj bez oleja alebo vosku.

(Nevhodná pre prírodný kameň)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51960>