



tesa® ACXplus 77808 Primerless Line



Produktové Informácie

0,8 mm obojstranná páska z akrylovej peny na upevnenie exteriérových upevňovacích automobilových dielov

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77808 je obojstranná páska z akrylovej peny na upevnenie exteriérových upevňovacích automobilových dielov. Je to trojvrstvový symetricky tvarovaný produkt, ktorý je z oboch strán potiahnutý lepidlom LSE. V procese môže pomôcť eliminovať základný lak. Jej vysokoúčinné lepidlo LSE vytvára účinné a bezpečné spojenie s typickými upevňovacími automobilovými dielmi vyrobenými z plastov LSE (ako PP a PP/EPDM) a MSE (ako ABS) bez základného laku.

Okrem toho má náš produkt tiež vynikajúce lepiace vlastnosti pri rôznych typoch priehľadných (čírych) OEM lakov. Vďaka svojmu jadrú z viskoelastickej akrylovej peny má tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line schopnosť absorbovať a rozptýliť dynamické a statické zaťaženie.

Dostupná tiež vo formátoch 1,1 mm a 1,5 mm

Hlavné charakteristické vlastnosti

- Vysoká počiatočná účinnosť na plastoch LSE a ťažko lepiteľných čírych lakoch bez základného laku
- Vynikajúca úroveň lepivosti ihneď po aplikácii
- Vynikajúca stabilita zlepenia pri aplikačnej teplote už 5 °C
- Účinná a pevná aplikácia
- Viskoelastické jadro z akrylovej peny na kompenzáciu rozdielnej tepelnej rozťažnosti lepených dielov
- Vynikajúca odolnosť voči zmáčaniu
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu

LSE: nízka povrchová energia

MSE: stredná povrchová energia

Aplikácia

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line je vhodná na rozsiahlu škálu trvalých exteriérových montážnych aplikácií. Na zaistenie maximálnej možnej výkonnosti (účinnosti) sa snažíme dokonale porozumieť potrebám vašej aplikácie (vrátane použitých podkladov). Vďaka tomu je možné odporučiť ten správny produkt.

Príklady aplikácií sú:

- Bočné lišty a ozdobné lišty
- Emblémy
- Spojlery
- Antény
- Aplikácie stĺpikov karosérie
- Montáž PDC



tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Napenený akrylát	• Celková hrúbka	800 µm
• Druh lepidla	LSE	• Farba	sivá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	120 °C
• Temperature range	-40 to +80 °C		

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	26 N/cm	• Priľnavosť na PP (po 3 dňoch)	30 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 3 dňoch)	28 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (počiatočná)	28 N/cm
• Priľnavosť na PP (počiatočná)	29 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (po 3 dňoch)	31 N/cm

Ďalšie informácie

- Statická odolnosť voči šmyku testovaná s páskou 25 mm × 25 mm na oceli, hmotnosť 200 g
- PV 15 = kráľovsky modrý silikonizovaný fóliový plášť HDPE
- Teplotný rozsah: hodnoty závisia od zaťaženia

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.