



tesa® 62932

Produktové Informácie



500 µm obojstranná páska z PE peny

Popis produktu

tesa® 62932 je obojstranná páska z PE peny na konštrukčné montážne aplikácie. Skladá sa z prispôsobivého nosiča z PE peny a akrylového lepidla so zlepšenou lepivosťou.

Charakteristika

- * Tenký penový nosič pre malú konštrukčnú medzeru
- * Univerzálne lepidlo pre vysokú okamžitú príľnavosť na mnohých podkladoch
- * Vysoká úroveň konečnej príľnavosti pre bezpečnú pevnosť spoja
- * Plne vhodná do vonkajšieho prostredia: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- * Vysoká okamžitá pevnosť spoja dokonca aj pri nízkom tlaku spájania
- * Veľmi dobrá absorpcia pri studených šokoch

Aplikácia

- * Dekoratívne hliníkové krycie clony na hnedom tovare
- * Kľučky dverí v kuchynskom nábytku
- * Tvarované ozdobné profily pre chladničky alebo mrazničky
- * Sklenené a zrkadlové panely

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	500 µm
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Farba	čierno-biela

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	270 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	8 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Odolnosť voči starnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C
• Okamžitá lepivosť	dobré		



tesa® 62932

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	14 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	1.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	13 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	3.3 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	10.5 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	9 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	14.5 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	1.7 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	13 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	3 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	12.5 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty linera:

- * PV0 hnedý pergamín (71 µm)
- * PV10 červená priehľadná PP fólia (120 µm)
- * PV14 papier potiahnutý PE (122 µm)
- * PV15 modrá PE fólia (100 µm)

Príľnavosť pri odlepovaní:

- * po 14 dňoch: trhanie peny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC

Certifikáty UL:

- * pozrite si našu certifikáciu UL kliknutím na tento odkaz – <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>



tesa® 62932

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62932>