

tesa® 52215

Produktové Informácie



150 µm obojstranná priesvitná netkaná páska na laminovacie aplikácie na všeobecné účely

Popis produktu

tesa® 52215 je obojstranná netkaná páska vybavená akrylovým lepidlom na vodnej báze. Prispôsobivá netkaná páska je špeciálne navrhnutá na laminovacie aplikácie na všeobecné účely. Akrylové lepidlo na vodnej báze tesa® 52215 je odolné voči teplotám do 70 °C a ponúka veľmi dobrú pevnosť spoja na rôznych podkladoch vrátane materiálov s nízkou povrchovou energiou. Vďaka svojim nízkym hodnotám emisií je klasifikovaná s ultra nízkymi hodnotami VOC a je obzvlášť vhodná na splnenie požiadaviek pre interiéry (napr. v automobilovom priemysle).

tesa® 52215 je k dispozícii v účinných dĺžkach a šírkach laminovania, ako aj vo verzii 100 µm (tesa® 52210).

Charakteristika

- Vysoká počiatočná lepivosť a priľnavosť pri odlepovaní
- Veľmi dobrá pevnosť spoja dokonca aj na materiáloch s nízkou povrchovou energiou
- Vynikajúce vlastnosti pri konvertingu a vysekávaní
- Vďaka netkanému nosiču je veľmi dobre prispôsobivá na kopírovanie zložitých 3D tvarov
- Ultra nízka celková koncentrácia VOC podľa analýzy VDA 278

Aplikácia

- tesa® 52215 je vhodná pre rôzne typy laminovacích aplikácií
- Laminovanie izolačných materiálov alebo peny na utesnenie HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia)
- Spájanie fleecových a plstených podkladov a dekoračných látok
- Lamináty na prevenciu NVH (hluk, vibrácie a drsnosť) a BSR (bzučanie, vrzganie a hrkanie)
- Montážne podlahové systémy

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Netkaný	• Farba	priesvitná
• Druh lepidla	akrylát na vodnej báze	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hmotnosť krycieho materiálu	90 g/m ²
• Celková hrúbka	150 µm	• Hrúbka krycieho materiálu	80 µm

tesa® 52215

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	5 %	• Okamžitá lepiivosť	dobré
• Sila pretrhnutia	10 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné
• Minimálna teplotná odolnosť	-40 °C	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Nízke VOC	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	190 °C
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	8.4 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	9.4 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	4.6 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná)	6.1 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	5.2 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	8.1 N/cm	• Príľnavosť na PS (počiatočná)	5.8 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	8.5 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	10.1 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	9.3 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	6.2 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	2 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	8.6 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	8 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	7.4 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	12 N/cm

Ďalšie informácie

Podľa analýzy VDA 278 tesa® 52215 neobsahuje žiadne jednotlivé látky, ktoré sú obmedzené navrhovanými predpismi GB (Čína), ako aj smernicou Ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnych vecí (Japonsko) o koncentracii vo vnútorných priestoroch.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

