

tesa® 4334

Produktové Informácie



Prémiová páska Washi pre presné a rovné okraje pri maľovaní

Popis produktu

tesa® 4334 je prémiová maskovacia páska Washi navrhnutá na dosiahnutie vynikajúceho výkonu pri maskovaní počas lakovacích procesov a zabezpečuje dokonalé, čisté okraje farby. Je vyrobená z extra tenkého japonského papiera a je potiahnutá akrylovým lepidlom. Akrylové lepidlo poskytuje vynikajúcu priľnavosť k rôznym povrchom, ako je sklo, hliník, PVC a mnohé ďalšie.

Presná maskovacia páska môže byť použitá vonku až 8 týždňov a v interiéri až 6 mesiacov, pričom umožňuje odstránenie bez zvyškov. Okrem toho tesa 4334® Precision Mask odoláva následnému procesu sušenia v peci až do 150 °C na 30 minút, takže je ideálnym riešením aj pri aplikáciách striekania farby.

Charakteristika

- Zabezpečuje ostré, čisté a rovné okraje farby
- Ideálna na dvojfarebné maskovanie aplikácie
- Vhodná na použitie s farbami a lakmi na báze vody aj rozpúšťadiel
- Vonkajšie maskovanie až na 8 týždňov
- Vnútorne maskovanie až na 6 mesiacov
- Odolnosť voči teplotám do 120 °C po dobu 1 hodiny alebo 150 °C po dobu 30 minút

Aplikácia

- Vhodná na vnútorné maskovanie (až na šesť mesiacov)
- Vhodná na vonkajšie maskovanie (až na osem týždňov)
- Výborná priľnavosť na hladké a mierne štruktúrované povrchy
- tesa® 4334 je ideálna pre vysokokvalitné maliarske a lakovacie práce
- Vynikajúca pri striekaní farby s následným sušením v peci pri teplotách do 120 °C po dobu 1 hodiny alebo 150 °C po dobu 30 minút

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 90 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • UV odolnosť | 8 |
| • Teplotná odolnosť (30 min) | 150 °C | • Ľahko odstraniteľná | áno |

tesa® 4334

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 1.8 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>