



tesa® 62455

Produktové Informácie



1 000 µm obojstranná lepiaca páska s PE penou

Popis produktu

tesa® 62455 je obojstranná lepiaca páska z PE peny vhodná pre množstvo rôznych aplikácií. Pozostáva z tvarovateľnej polyetylénovej peny strednej hustoty a vrstvy akrylátového lepidla.

Výhody tohto produktu:

- Akrylátové lepidlo s okamžitou priľnavosťou pre veľký počet rôznych povrchov
- Aplikácia pri teplotách až do -10 °C
- Lepiaca páska vhodná pre aplikácie v exteriéri: odolnosť proti UV žiareniu, vode a starnutiu
- Veľmi dobrá absorpcia šokov spôsobených chladom

Aplikácia

Niektoré z mnohých možností použitia:

- Lišty na cenovky pre supermarkety
- Ozdobné hliníkové kryty na čiernu techniku
- Inštalácia okenných líc

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | • Farba | biela |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 260 % | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 80 °C |
| • Sila pretrhnutia | 8 N/cm | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|--------|
| • Priľnavosť na hliník (počiatočná)
vnútorná | 6 N/cm | • Priľnavosť na PVC (počiatočná) | 6 N/cm |
| • Priľnavosť na hliník (po 14
dňoch) | 6 N/cm | • Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch) | 6 N/cm |



tesa® 62455

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

PV14 = liner – biely papier // PV39 = liner – svetlomodrá fólia

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62455>