



tesa® 62505

Produktové Informácie



500 µm obojstranná páska z PE peny

Popis produktu

tesa® 62505 je obojstranná páska z PE peny na ľahké montážne aplikácie. Skladá sa z veľmi dobre prispôsobivého nosiča z PE peny a akrylového lepidla so zlepšenou lepiivosťou.

Charakteristika

- * Tenký penový nosič pre neviditeľnú štruktúrnú medzeru
- * Vysoká úroveň konečnej prínavosti pre spoľahlivú pevnosť spoja
- * Mäkká, prispôsobivá pena, ktorá sa prispôsobuje štruktúrovaným povrchom
- * Plne vhodná do vonkajšieho prostredia: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- * Vhodná pre manuálne a automatické aplikačné procesy

Aplikácia

Montáž ozdobných líšt a profilov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	500 µm
• Druh lepidla	okamžité prínavý akrylát	• Farba	čierno-biela
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	150 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	5 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Okamžitá lepiivosť	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C



tesa® 62505

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	3 N/cm	• Príľnavosť na PET (počiatočná)	3 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	9.5 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	5 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	0.9 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	1.2 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	9.5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	2 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	9.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	8.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	0.9 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	1.2 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty linera:

* PV0 hnedý pergamín (71 µm)

* PV6 červená priehľadná PP fólia (80 µm)

Príľnavosť pri odlepovaní:

* po 14 dňoch: trhanie peny na oceli, hliníku, ABS, PS, PET, PVC

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.