



tesa® 60630

Produktové Informácie



Prispôsobivá hliníková páska – 30μ fólia

Popis produktu

tesa® 60630 je prispôsobivá hliníková páska na báze hliníkovej fólie s hrúbkou 30 μm (1,2 mil) s priehľadným akrylovým lepidlom.

Charakteristika

- * Prispôsobenie sa zaobleným povrchom
- * Ľahko sa odvíja
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A

Aplikácia

- * Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií a potrubí
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hliníková fólia	• Celková hrúbka	65 μm
• Druh lepidla	akrylát	• Hrúbka pásky	_NULL μm
• Druh krycieho materiálu	bez nosiča / žiadny		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	3 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	25 N/cm	• Vzhľad podkladu (vizuálny)	reflective
• Operation temperature from	-40 °C	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature up to	160 °C		



tesa® 60630

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • Príľnavosť na PVC (počiatočná) | 5.5 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (počiatočná) | 7 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 8 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 4 N/cm | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.