tesa® ACXplus 77805

Produktové Informácie



0,5 mm obojstranná akrylová penová páska na montáž exteriérových prídavných dielov na automobily

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77805 je obojstranná páska s akrylovou penou na montáž exteriérových prídavných dielov na automobily. Ide o trojvrstvový symetricky navrhnutý výrobok, ktorý je na oboch stranách potiahnutý lepidlom LSE. Môže pomôcť odstrániť základný náter v procese. Jej vysokoúčinné lepidlo LSE vytvára účinný a bezpečný spoj s typickými automobilovými prídavnými dielmi vyrobenými z plastov LSE (ako PP a PP/EPDM) a MSE (ako ABS) bez základného náteru.

Okrem toho má náš výrobok aj vynikajúce adhézne vlastnosti, pokiaľ ide o rôzne typy bezfarebných náterov OEM. Vďaka viskoelastickému jadru z akrylovej peny dokáže tesa®ACX^{plus} 77805 Primerless Line absorbovať a rozptýliť dynamické a statické zaťaženie.

K dispozícii sú aj formáty 0,8 mm, 1,1 mm a 1,5 mm.

Hlavné funkcie

* Vysoký počiatočný výkon na plastoch LSE a ťažko priľnavých bezfarebných náteroch bez základného náteru

* Mimoriadna úroveň priľnavosti pri odlepovaní hneď po aplikácii

* Vynikajúca stabilita spoja pri aplikačnej teplote už 5 °C

* Výrobok bez PFAS/PFOS

* Účinná a odolná aplikácia

* Jadro z viskoelastickej akrylovej peny na kompenzáciu rozdielnej tepelnej rozťažnosti lepených dielov

* Vynikajúca absorpcia

* Vysoká odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu

LSE: nízka povrchová energia, MSE: stredná povrchová energia

Aplikácia

tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line je vhodná pre širokú škálu trvalých montážnych aplikácií v exteriéri. Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, je naším cieľom plne porozumieť vašej aplikácii (vrátane príslušných podkladov), aby sme vám mohli odporučiť správny výrobok.

Medzi príklady aplikácií patria:

* Postranné lišty karosérie a ozdobné lemovania

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=77805

tesa® ACXplus 77805

Produktové Informácie

Aplikácia

* Emblémy

* Spoilery

* Antény

* Kryty stĺpikov

* Montáž PDC

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Napenený akrylát	• Celková hrúbka	500 µm
• Druh lepidla	LSE	• Farba	sivá
• Druh krycieho materiálu	PE		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Statická pevnosť v strihu pri 90°C	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	120 °C

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	24 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	26 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 3 dňoch)	26 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	28 N/cm
• Priľnavosť na PP (počiatočná)	26 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 3 dňoch)	28 N/cm
• Priľnavosť na PP (po 3 dňoch)	27 N/cm		

Ďalšie informácie

* Statická odolnosť voči šmyku testovaná s páskou 25 mm x 25 mm na oceli, hmotnosť 200 g

* Liner: PV15 = kráľovsky modrý silikónizovaný liner z HDPE fólie

* Teplotný rozsah: hodnoty závisia od zaťaženia

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=77805

tesa® ACXplus 77805

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=77805