




tesa® 61054

Produktové Informácie



250 µm d/s čierna flexibilná akrylová penová páska

Popis produktu

tesa® 61054 je obojstranná čierna páska pozostávajúca z čiernej akrylovej peny s vysokou absorpciou nárazov.

Charakteristika

- * Hrúbka: 250 µm
- * Veľmi dobré vlastnosti pri náraze
- * Veľmi vysoká odolnosť voči tepelným a studeným šokom
- * Veľmi vysoká pevnosť spoja pre široký rozsah teplôt
- * Dobré vlastnosti proti odpudzovaniu, ktoré zabraňujú zdvíhaniu
- * Hydroizolácia
- * Blokovanie svetla

Aplikácia

- * Montáž displeja alebo dotykového panela pre elektronické zariadenia a informačno-zábavné systémy
- * Kompenzácia mechanického namáhania (napr. vyplnenie medzier a tepelné predĺženie)
- * Montáž vodotesných konštrukcií

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| • Materiál nosiča | Akrylát | • Farba | black |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |
| • Druh krycieho materiálu | PET | • Hmotnosť krycieho materiálu | 105 g/m ² |
| • Celková hrúbka | 250 µm | • Hrúbka krycieho materiálu | 75 µm |

Sortiment produktov

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • Dostupné hrúbky | 200, 250, 300, 400 |
|-------------------|--------------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 90 °C |
| • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 180 °C |



tesa® 61054

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná)
vnútorná | 8.5 N/cm | • Príľnavosť na PC (po 3 dňoch) | 28.7 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (po 3 dňoch) | 15.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 16 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (počiatočná) | 17 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 19 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (po 3 dňoch) | 18.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 19 N/cm |
| • Príľnavosť na PC (počiatočná) | 14 N/cm | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=61054>