



tesa® 58373

Produktové Informácie



80 µm obojstranná priehľadná PET páska so spomaľovačom horenia.

Popis produktu

Táto páska bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie na napájacie batérie vyžadujúce montáž, laminovanie a konverziu so spomaľovačom horenia ako pridanou hodnotou.

Charakteristika

- * Ekvivalent spomaľovača horenia UL 94 VTM-0
- * Vynikajúce počiatkové lepenie na polárny podklad (PI, Al atď.)
- * Dobrá schopnosť vysekávania pre proces konvertingu
- * Bez halogénov
- * Vďaka svojej nehorľavej vlastnosti je špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky pre automobilové batérie.

Aplikácia

Montáž do napájacej batérie alebo aplikácia laminovania si vyžaduje dodatočnú vlastnosť spomaľovača horenia.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Príľnavosť na PET (počiatočná) | 6.6 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 7.2 N/cm |
| • Príľnavosť na PI (počiatočná) | 5.9 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 8.2 N/cm |
| • Príľnavosť na PI (po 3 dňoch) | 6.5 N/cm | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.