


tesa® 58326

Produktové Informácie



tesa® 58326

Popis produktu

tesa® 58326 je 1200 µm tepelne vodivá páska. Tento tepelne vodivý výrobok na báze akrylátu poskytuje vďaka svojim tepelne vodivým plnivám vysokú tepelnú vodivosť, keď sa aplikuje medzi zdroj tepla a chladič na prenos tepla. Takisto má aj vynikajúce elektroizolačné vlastnosti a odolnosť voči ohňu.

Charakteristika

0

Aplikácia

Používa sa medzi zdrojom tepla a chladičom na prenos tepla:

- Batéria EV medzi modulom a chladiacim systémom
- Výkonová elektronika medzi čipmi
- PCB a chladičom

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| • Materiál nosiča | bez nosiča / žiadny | • Farba | biela |
| • Druh lepidla | akrylát | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |
| • Druh krycieho materiálu | PET fólia | • Hrúbka krycieho materiálu | 75 µm |
| • Celková hrúbka | 1200 µm | | |

Sortiment produktov

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|--------------------|
| • Dostupné hrúbky | 1200 µm | • Dostupné formáty | Log roll, A4 sheet |
| • Dostupné farby | biela | • Dostupné linery | PET fólia |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| • Breakdown voltage | 15 KV | • Temperature resistance (125°C) | veľmi dobré |
| • Flame retardancy | V0 | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 150 °C |
| • Hardness - Shore 00 | 87 STK | • Thermal conductivity z-direction | 2 W/mK |
| • Hustota | 1.9 g/cm ³ | • Uvoľňovanie krycieho materiálu | ľahko |
| • Temperature resistance (-40°C) | veľmi dobré | | |

tesa® 58326

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to Aluminium (20min @ RT, 90°) | 0.65 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 0.55 N/cm |
| • Priľnavosť na oceľ (počiatočná) | 0.55 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za priemerné alebo typické hodnoty a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

