

tesa® ACXplus 7074

Produktové Informácie



1000 µm obojstranná akrylová penová páska

Popis produktu

Séria tesa® ACX^{plus} 707x je vhodná na širokú škálu lepiacich aplikácií. Pre silné, dlhotrvajúce spoje, dokonca aj na materiáloch s odlišnými vlastnosťami povrchu. Viskoelastické jadro kompenzuje teplotné rozťahovanie spájaných komponentov počas životného cyklu konečného produktu, v teplotných rozsahoch od -20 °C do 80 °C. tesa® ACX^{plus} 707x séria je vysoko výkonná akrylová penová páska pre trvalé vnútorné aj vonkajšie montážne aplikácie.

Charakteristika

- Vynikajúca odolnosť voči náhlym zmenám teploty až do -40 °C
- V kombinácii s našimi adhezívnymi promotérmi poskytuje bezpečný a spoľahlivý spoj v exteriérových podmienkach

Aplikácia

Ukázkové montážne aplikácie v rôznych odvetviach (napr. okná & dvere, výťahy, doprava, spotrebiče, interiérové vybavenie) zahŕňajú:

- Výstužné tyče / spevňujúce tyče
- Muntinové lišty
- Rovný dizajn
- Vnútorné obloženie
- Suchá montáž skla

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | Napenený akrylát | • Celková hrúbka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Farba | čierna |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 120 °C | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 220 °C |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 16 N/cm |
| • Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch) | 6 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 33 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 1 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 32 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7074

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Pre ďalšie technické údaje kliknite na nasledujúci odkaz, kde otvoríte náš technický informačný list:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Aby bola zaistená čo najvyššia možná výkonnosť, naším cieľom je plne porozumieť aplikácii (vrátane použitých podkladov) a poskytnúť najlepšie odporúčanie produktu. Upozorňujeme, že pre vonkajšie aplikácie odporúčame používať tesa® adhézny promotér ako predúpravu povrchu. Vedie to k výraznému zlepšeniu úrovne priľnavosti, zabraňuje prenikaniu vlhkosti a podporuje dlhodobú odolnosť voči nepriaznivým environmentálnym faktorom.

Možnosti lineru:

- PV22: Biely papierový liner – značkový
- PV24: Modrý fóliový liner – neznačkový

Certifikáty:

- tesa® ACXplus 7076 je uznaný podľa UL štandardu 746C. UL File QOQW2.E309290
- Kvalifikované na získanie kreditu podľa LEED

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=7074>