




tesa® 62626

Produktové Informácie



300µm obojstranná čierna vysoko výkonná penová páska

Popis produktu

tesa® 62626 je čierna obojstranná tenká penová páska. Páska je vybavená lepivým akrylátovým lepidlom.

Charakteristika

- Hrúbka: 300µm
- Veľmi vysoká pevnosť lepenia
- Vysoko prispôsobivý penový podklad poskytuje vynikajúcu odolnosť voči nárazom
- Vynikajúca odolnosť proti vytlačeniu vďaka silnému vysokoúčinnému lepidlu
- Dobrá tesniaca funkcia voči vlhkosti a prachu
- Vodotesnosť

Aplikácia

- Montáž dotykového panela
- Montáž objektívu v mobilných telefónoch
- Montáž krytu LCD / predného panela v notebookoch
- Montáž na nerovný a drsný povrch

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 300 µm |
| • Druh lepidla | okamžite príľnavý akrylát | • Farba | čierna |
| • Druh krycieho materiálu | PET | • Hrúbka krycieho materiálu | 50 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 340 % | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 6.7 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | veľmi dobré |



tesa® 62626

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	12 N/cm	• Príľnavosť na PC (počiatočná)	15 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	15.5 N/cm	• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	16 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	12 N/cm	• Príľnavosť na PMMA	15 N/cm
vnútorná		(počiatočná)	
• Príľnavosť na hliník (po 14	14.5 N/cm	• Príľnavosť na PMMA (po 14	16 N/cm
dňoch)		dňoch)	
• Príľnavosť na sklo (počiatočná)	15 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	13 N/cm
• Príľnavosť na sklo (po 14 dňoch)	16 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	16 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62626>