

tesa® flameXtinct 45063

Produktové Informácie



800 µm obojstranná páska s akrylovým jadrom so spomaľovačom horenia

Popis produktu

Rad tesa® flameXtinct 4506x je určená na aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje spomaľovač horenia pásy alebo stavebného prvku. Akrylové jadro umožňuje kompenzáciu tepelnej rozťažnosti a dobrú príľnavosť na rôznych podkladoch.

tesa® flameXtinct 45063 je súčasťou radu tesa® flameXtinct, ktorý zahŕňa obojstrannú PE penu, tenkú fóliu a tri netkané pásy. Tento sortiment je jasne definovaný nasledujúcimi charakteristikami:

- * Spomaľovač horenia
- * Bez halogénov
- * Vysoko účinné lepidlo
- * Široké portfólio výrobkov

Charakteristika

- * spomaľovač horenia podľa FAR 25.853(a) app. F časť 1 a UL 94 V-2

Aplikácia

Možnosť pre montážne aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach:

- * Okná a dvere
- * Výťah
- * Doprava
- * Námorná pechota
- * Automobilový priemysel

tesa® flameXtinct 45063

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | filled acrylic | • Celková hrúbka | 800 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Farba | biela |
| • Druh krycieho materiálu | PE potiahnutý papier | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 100 °C | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 200 °C |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Priľnavosť na ABS (počiatočná) | 25 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (počiatočná) | 17 N/cm |
| • Priľnavosť na ABS (po 14 dňoch) | 44 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 32 N/cm |
| • Priľnavosť na PP (počiatočná) | 8 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 32 N/cm |
| • Priľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 9 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Pre ďalšie technické údaje kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz, čím otvoríte náš technický informačný list:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Výrobok sa odporúča na používanie vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, naším cieľom je plne pochopiť aplikáciu (vrátane príslušných podkladov) a poskytnúť najlepšie odporúčanie výrobku.

Možnosti linera:

* PV26: biely papierový liner potiahnutá PE – bez potlače

tesa® flameXtinct 45063

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=45063>