




tesa® 62624

Produktové Informácie



200 µm obojstranná čierna vysokovýkonná penová páska

Popis produktu

tesa® 62624 je čierna obojstranná tenká penová páska. Páska je vybavená akrylovým lepidlom so zlepšenou lepivosťou.

Charakteristika

- * Hrúbka: 200 µm
- * Veľmi vysoká pevnosť spoja
- * Veľmi dobre prispôsobivý penový nosič poskytuje vynikajúcu odolnosť voči nárazom
- * Mimoriadna odolnosť voči vytlačeniu vďaka silnému vysokoúčinnému lepidlu
- * Dobrá tesniaca funkcia voči vlhkosti a prachu
- * Vodotesnosť

Aplikácia

- * Montáž dotykového panela
- * Upevnenie šošoviek v mobilných telefónoch
- * Kryt LCD / montáž na predný panel v notebookoch
- * Montáž na nerovné a drsné povrchy

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	200 µm
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Farba	čierna
• Druh krycieho materiálu	PET fólia		



tesa® 62624

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 340 % | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 6.7 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 11 N/cm | • Príľnavosť na PC (počiatočná) | 14.5 N/cm |
| • Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch) | 14.5 N/cm | • Príľnavosť na PC (po 14 dňoch) | 16 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná) | 11.8 N/cm | • Príľnavosť na PMMA (počiatočná) | 15.8 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch) | 13.5 N/cm | • Príľnavosť na PMMA (po 14 dňoch) | 16.5 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (počiatočná) | 15 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 13 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (po 14 dňoch) | 16 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 16 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62624>