


tesa® 58351

Produktové Informácie



tesa® 58351 je jednostranná priehľadná fóliová páska z PET s hrúbkou 73 µm.

Popis produktu

Akrylové lepidlo so zlepšenou lepivosťou dodáva tomuto výrobku veľmi dobrú pevnosť pri odlepovaní a mimoriadnu vlastnosť proti odpudzovaniu. Priehľadný fóliový nosič z PET s hrúbkou 23 µm má vynikajúce elektroizolačné vlastnosti. Vďaka pergamínovému lineru sa dá ľahko uvoľniť bez zvyškov lepidla. Môže spĺňať prísne požiadavky automobilového priemyslu na životné prostredie a dlhodobú životnosť.

Aplikácia

- Elektrická izolácia s vlastnosťou proti odpudzovaniu

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | PET | • Farba krycieho materiálu | bielo-červené logo |
| • Druh lepidla | okamžité priľnavý akrylát | • Hmotnosť krycieho materiálu | 69 g/m ² |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Hrúbka krycieho materiálu | 71 µm |
| • Celková hrúbka | 73 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|--------|
| • Breakdown voltage | 6.5 KV | • Prieraznosť | 6500 V |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|--|----------|------------------------------------|----------|
| • Priľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná) | 4.5 N/cm | • Priľnavosť na PC (po 14 dňoch) | 6 N/cm |
| • Priľnavosť na hliník (po 14 dňoch) | 6.3 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (počiatočná) | 5 N/cm |
| • Priľnavosť na PC (počiatočná) | 3.3 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 7.9 N/cm |

tesa® 58351

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58351>