


tesa® 4928

Produktové Informácie



125 µm obojstranná priehľadná fóliová páska

Popis produktu

tesa® 4928 je priehľadná obojstranná samolepiaca páska pozostávajúca z PET nosiča a modifikovaného akrylového lepidla.

Charakteristika

- * Vynikajúca rovnováha medzi dobrou prídržnou silou a pevnosťou spoja
- * Dostatočná príľnavosť aj na kritické povrchy, ako sú rôzne peny a gumové materiály, a pri zvýšených teplotách
- * Vysoká počiatočná príľnavosť na okamžité prichytenie k lepenému povrchu

Aplikácia

- * Montáž batérií do batériových súprav v elektronických zariadeniach
- * Montáž plastových dielov ABS v automobilovom priemysle
- * Montáž ozdobných profilov a líšt v nábytkárskom priemysle

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET fólia	• Celková hrúbka	125 µm
• Druh lepidla	okamžité príľnavý akrylát	• Farba	priehľadná

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	50 %	• Okamžitá lepivosť	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	20 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	100 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	dobré		

tesa® 4928

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	8.2 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	8.7 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	9.7 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	4.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	8.1 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	6.4 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	8.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	11.1 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	9.4 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	7.2 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	10.3 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	10.1 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	11.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	11.2 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	4.9 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	12.8 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	5.4 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	7.4 N/cm		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

