


tesa® 58334

Produktové Informácie



tesa® 58334 je 100µm diferencovaná obojstranná priehľadná PET páska vybavená modifikovaným akrylátovým lepidlom.

Popis produktu

Modifikované akrylátové lepidlo ponúka vynikajúcu počiatočnú príľnavosť na polárnych substrátoch a je vhodné na drsné povrchy, ako je sľudová doska. Jeho PET nosič zabezpečuje vynikajúce vlastnosti pri spracovávaní. Sklenený papierový separačný pás zabezpečuje jednoduché oddelenie bez zvyškov lepidla počas aplikácie.

Charakteristika

- Veľmi rýchle zmáčanie drsných povrchov, ako je sľudová doska (>1,2N/cm)
- Vynikajúca schopnosť prispôsobenia sa
- Výborná počiatočná pevnosť v odlupovaní
- Dobré vlastnosti pri manipulácii v procese spracovania
- Dobrá odolnosť voči náročným podmienkam v automobilovom priemysle

Aplikácia

tesa® 58334 bola špeciálne vyvinutá pre náročné montážne, laminačné a prevádzkové aplikácie v oblasti batérií s vysokými požiadavkami s vynikajúcimi zmáčacími vlastnosťami na otvorenej strane.

Montáž v batériách alebo laminačných aplikáciách, ako napríklad:

- Montáž sľudy
- Montáž aerogélu
- ďalšie náročné montáže

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET	• Farba	priehľadná
• Druh lepidla	okamžité príľnavý akrylát	• Farba krycieho materiálu	hnedo-modré logo
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	69 µm
• Celková hrúbka	100 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	125 °C
• Prieražnosť	5900 V		

tesa® 58334

Produktové Informácie

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Priľnavosť na hliník (počiatočná)
vnútorná | 5.6 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 9.7 N/cm |
| • Priľnavosť na hliník (po 14
dňoch) | 9.5 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (zakrytá
strana, po 14 dňoch) | 9.4 N/cm |
| • Priľnavosť na oceľ (počiatočná) | 7 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (zakrytá
strana, počiatočná) | 6.1 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

