

tesa® 51570

Produktové Informácie



Obojstranná páska z netkaného textilu

Popis produktu

tesa® 51570 je obojstranná páska s netkaným nosičom. Slúži k trvalému upevneniu kovových a plastových materiálov, napr. hliníku, polystyrénu, polypropylénu, ABS. Silná vrstva lepidla dobre priľne na nerovné plochy a má veľmi vysokú počiatočnú lepivosť.

Aplikácia

Univerzálna montáž

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Netkaný | • Celková hrúbka | 110 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|
| • Odolnosť proti chemikáliám | nízke | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | nízke |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 40 °C |
| • Odolnosť voči zmäkčovadlám | nízke | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |
| • Okamžitá lepivosť | veľmi dobré | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| • Priľnavosť na PE (počiatočná) | 5.5 N/cm | • Priľnavosť na PVC (počiatočná) | 9 N/cm |
| • Priľnavosť na PE (po 14 dňoch) | 7 N/cm | • Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch) | 12.5 N/cm |
| • Priľnavosť na PP (počiatočná) | 7 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (počiatočná) | 12 N/cm |
| • Priľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 12 N/cm | • Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 13 N/cm |
| • Priľnavosť na PS (počiatočná) | 8 N/cm | | |

tesa® 51570

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Nedoporučujeme aplikovať pásku tesa® 51570 na miesta, kde se dlhodobo vyskytujú teploty vyššie ako 60° C.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51570>