

tesa® 4939

Produktové Informácie



Odnímateľná d/s PET tkanina, diferenciálny lepiaci systém na báze gummy

Popis produktu

tesa® 4939 je obojstranná podlahová páska. Skladá sa z pevného nosiča z PET tkaniny v kombinácii s diferenciálnym lepiacim systémom na báze gummy.

Charakteristika

* Špeciálne vyvinuté lepidlo na otvorenej strane kombinuje vysokú počiatočnú lepiacu silu s odstrániteľnosťou bez zvyškov až do 14 dní z najbežnejších povrchov. (Pred použitím je potrebné individuálne otestovanie!)

Aplikácia

Dočasná pokládka podlahy počas veľtrhov, výstav, kongresov a renovácií

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Textilná	• Celková hrúbka	235 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Farba	biela
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Farba krycieho materiálu	hnedá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	25 %	• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	38 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 70°C	stredné
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C

tesa® 4939

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 2.5 N/cm | • Príľnavosť na PP (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (po 14 dňoch) | 2 N/cm | • Príľnavosť na PP (zakrytá strana, počiatočná) | 6.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 7.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (zakrytá strana, počiatočná) | 4.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 5.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 4.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 8 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 2.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, počiatočná) | 9 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

