




tesa® 58332

Produktové Informácie



tesa® 58332 je diferencovaná obojstranná priehľadná PET páska s hrúbkou 50 µm vybavená akrylovým lepidlom so zlepšenou lepivosťou.

Popis produktu

Akrylové lepidlo so zlepšenou lepivosťou ponúka vynikajúcu počiatočnú pevnosť pri odlepovaní na polárnom podklade a priľnavosť k drsnému povrchu, ako je sľudová doska. Jej PET nosič zaručuje vynikajúce vlastnosti pri konvertingu. Vďaka pergamínovému lineru sa dá pri aplikácii ľahko uvoľniť bez zvyškov lepidla.

Charakteristika

- Veľmi rýchla zmáčavosť na drsnom povrchu, ako je sľudová doska (>0,8 N/cm)

0,8 N/cm)0,8 N/cm)

- Mimoriadna prispôsobivosť
- Vynikajúca počiatočná pevnosť pri odlepovaní
- Dobré manipulačné vlastnosti pri procese konvertingu
- Dobrá odolnosť voči náročným podmienkam v automobilovom prostredí

Aplikácia

tesa® 58332 bola špeciálne vyvinutá pre náročné aplikácie montáže napájacích batérií, laminácie a konvertingu s vynikajúcou zmáčavosťou na otvorenej strane.

Montáž do napájacích batérií alebo aplikácie laminovania, ako napr.:

- Montáž na sľudu
- Montáž na aerogel
- iné náročné montáže

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Materiál nosiča | PET | • Celková hrúbka | 50 µm |
| • Druh lepidla | okamžite priľnavý akrylát | • Farba krycieho materiálu | hnedo-modré logo |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Hrúbka krycieho materiálu | 69 µm |



tesa® 58332

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré |
| • Okamžitá lepidivosť | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 125 °C |
| • Prieraznosť | 2900 V | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná) vnútorná | 5.4 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 8 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch) | 7.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 5.6 N/cm |
| • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 4.7 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, počiatočná) | 4.8 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58332>