

tesa® 4386

Produktové Informácie



Hliníková páska s elektricky vodivým lepidlom

Popis produktu

tesa® 4386 je lepiaca páska citlivá na tlak na báze 40-mikrónovej hliníkovej fólie, elektricky vodivého akrylového lepidla a bielej silikónovanej papierovej vložky (65 µm).

Charakteristika

- Vodivý podklad
- Vodivé lepidlo

Aplikácia

- elektrostatické a EMI/RFI tienenie
- Balenie káblov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Farba krycieho materiálu | biela |
| • Druh lepidla | vodivý akrylát | • Hrúbka krycieho materiálu | 65 µm |
| • Druh krycieho materiálu | Papier | • Hrúbka pásy | _NULL µm |
| • Farba | strieborná | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 % | • Operation temperature up to | 180 °C |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Surface resistance x-y-direction (adhesive) | 0.25 Ohm / square |
| • Contact resistance z-direction | 5 mOhm | • Surface resistance x-y-direction (backing) | 0.2 Ohm / square |
| • Liner release force | 2 N/cm | • Vzhľad podkladu (vizuálny) | reflective |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 3.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 3 N/cm |
|-----------------------|----------|----------------------|--------|

tesa® 4386

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Skúšobná metóda na stanovenie kontaktného odporu s použitím 1 kg elektródy a kontaktnej plochy 1 štvorcový palec

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4386>