

tesa® 62530

Produktové Informácie



3 000 µm obojstranná páska z PE peny

Popis produktu

tesa® 62530 je obojstranná páska z PE peny na všeobecné montážne aplikácie. Skladá sa z veľmi dobre prispôsobivého nosiča z PE peny s uzavretými článkami a akrylového lepidla so zlepšenou lepivosťou.

Charakteristika

- * Dobrá priľnavosť na silne štruktúrovaných povrchoch
- * Univerzálne lepidlo pre vysokú okamžitú priľnavosť na mnohých podkladoch
- * Plne vhodná do vonkajšieho prostredia: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- * Vysoká okamžitá priľnavosť aj pri nízkom lepiacom tlaku
- * Veľmi dobrá absorpcia pri studených šokoch

Aplikácia

- * Okenné lemovacie lišty
- * Okenné priečky
- * Tesnenia proti prachu a vlhkosti
- * Ozdobné prvky na dverách

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 3000 µm |
| • Druh lepidla | okamžite priľnavý akrylát | • Farba | čierno-biela |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 160 % | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 13.3 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 80 °C |
| • Odolnosť voči starnutiu (UV) | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |
| • Okamžitá lepivosť | dobré | | |

tesa® 62530

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	6 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	6 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	6 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	6 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	6 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	6 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	6 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	6 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	6 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	6 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	2 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	6 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	2 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	6 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty linera:

* PV0 hnedý pergamín (71 µm)

* PV10 červená priehľadná PP fólia (120 µm)

Príľnavosť pri odlepovaní:

* Okamžité: trhanie peny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC

* Po 14 dňoch: trhanie peny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Dlhodobé tlmiace vlastnosti a teplotná odolnosť boli certifikované inštitútom ift, Nemecko (Správa č. 13-003011-PR02)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62530>