

tesa® 4244 PV0



Produktové Informácie

Fineline páska na dizajnové lakovanie v automobilovej lakovni

Popis produktu

tesa® 4244 PV0 je flexibilná mäkká PVC páska s lepidlom z prírodného kaučuku určená na jemné maskovanie, ak je potrebná veľmi ostrá lakovaná hrana, najmä na lakovaných alebo nelakovaných plastových dieloch. Hrúbka 110 µm umožňuje dosiahnuť dobré a ostré lakované hrany, zatiaľ čo mäkké PVC pásy poskytuje dobrú prispôsobivosť.

S teplotnou odolnosťou 140°C/1h je tesa® 4244 PV0 určená pre aplikácie maskovania pri stredných teplotách, ako je maskovanie nárazníkov automobilov.

Na zabezpečenie efektívneho nanášania pásky sú k dispozícii štandardizované aj zákaznícke aplikátory pre tesa® 4244 PV0.

Charakteristika

- Odolnosť voči teplote až do 140°C/1h
- Prispôsobivosť rozmerovým zmenám počas sušenia v peci
- Dobrá prispôsobivosť multidimenzionálnym povrchom
- Hrana sa neodlupuje a bezzvyškové odstránenie

Aplikácia

tesa® 4244 PV0 je vhodná pre rôzne typy maskovacích aplikácií.

Príkladmi aplikácií sú:

- Maskovanie automobilových nárazníkov
- Maskovacie aplikácie v tesných a úzkych oblúkoch a pri náročných 3D tvaroch
- Maskovanie so špeciálnymi požiadavkami na použitie PVC alebo halogénov

Na zaistenie najvyššieho možného výkonu je naším cieľom plne porozumieť vašej aplikácii (vrátane zúčastnených substrátov), aby sme mohli odporučiť správny produkt.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 110 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

tesa® 4244 PV0

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| • Sila pretrhnutia | 27 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno |
| • Teplotná odolnosť (60 min) | 140 °C | • Zachytenie farby | áno |
| • Tvorba ostrých farebných prechodov | áno | • Ľahko odstraniteľná | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 3.7 N/cm

Ďalšie informácie

tesa® 4244 je tiež dostupná na konvertovanie a vysekávanie s papierovým podložkom 4244 PV4:
príľnavosť na oceľ = 4,7 N/cm
odpor pri odlepovaní od podložky = 14 cN/cm,
výseky sú dostupné ako tesa® 54244

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

