

tesa® 4541

Produktové Informácie



Poddajná nepokrytá textilná páska

Popis produktu

tesa® 4541 je vysoko odolná nepokrytá textilná páska. Je založená na textilnom podklade z 145-mesh rayonového vlákna a prírodnom kaučukovom lepidle. tesa® 4541 je veľmi flexibilná a poddajná páska vhodná pre širokú škálu aplikácií.

udržateľné aspekty

- 87% celkový obsah biouhlíka v produkte (testované podľa EN 16640)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Dobre priľne aj na drsné a mastné povrchy
- Prispôsobí sa povrchu bez pokrčenia
- Jednoduché písanie na pásku, ideálna na označovanie
- Klasifikácia podľa FMVSS 302: SE/NBR*

Aplikácia

- Používa sa pri výrobe ochranných pomôcok
- Spevnenie obalov kníh a hokejových hokejok
- Upevňovanie chráničov holení

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Materiál nosiča | Nepotiahnutá textília | • Obsah uhlíka z biologických zdrojov (podľa DIN EN 16640) | 86 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 270 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 16 % | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 130 °C |
| • Sila pretrhnutia | 90 N/cm | • Vzhľad podkladu (vizuálny) | matt |
| • Mriežka (počet vlácií na palec štvorcový) | 145 threads/inch ² | • Ľahko popisovateľná | áno |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4541>

tesa[®] 4541

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 3.6 N/cm

Ďalšie informácie

*samozhášavá / bez rýchlosti horenia podľa FMVSS 302 testované ako kompozit s nehorľavým materiálom

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4541>