

tesa® ACXplus 7078

Produktové Informácie



2 000 µm obojstranná akrylová penová páska

Popis produktu

Rad tesa® ACX^{plus} 707x je vhodný na širokú škálu lepiacich aplikácií. Na silné dlhotrvajúce spoje, dokonca aj na materiál s odlišnými vlastnosťami povrchu. Viskoelastické jadro kompenzuje tepelné predĺženia lepených komponentov počas životného cyklu konečného výrobku s teplotnými rozsahmi od -20 °C do 80 °C. Rad tesa® ACX^{plus} 707x je vysokovýkonná akrylová penová páska na trvalé montážne aplikácie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

Charakteristika

* Vynikajúce vlastnosti pri studených šokoch až do -40 °C

* V kombinácii s adhéznymi stimulátormi bezpečný a spoľahlivý spoj vo vonkajších podmienkach

Aplikácia

Príkladné aplikácie montáže v rôznych priemyselných odvetviach (napr. okná a dvere, výťahy, doprava, spotrebiče, interiérové vybavenie) zahŕňajú:

* Vystužovacie tyče/výstuže

* Okenné priečky

* Zapustený dizajn

* Vnútorne obklady

* Suché zasklievanie

* Montáž skla Deco

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Napenený akrylát	• Celková hrúbka	2000 µm
• Druh lepidla	čistý akrylát	• Farba	čierna

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Teplotná odolnosť, dlhodobá	120 °C	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	220 °C
-------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=7078>

tesa® ACXplus 7078

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 7 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 20 N/cm |
| • Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch) | 9 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 37 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 2 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 37 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 2 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Pre ďalšie technické údaje kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz, čím otvoríte náš technický informačný list:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, je naším cieľom plne pochopiť aplikáciu (vrátane príslušných podkladov) na zabezpečenie najlepšieho odporúčania výrobcu. Upozorňujeme, že pri aplikáciách vo vonkajšom prostredí odporúčame použiť tesa® Adhesion Promoter ako predúpravu povrchu. Vedie k výraznému zlepšeniu úrovni príľnavosti, zabraňuje prenikaniu vlhkosti a podporuje dlhodobú odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia.

Možnosti linera:

* PV22: Biely papierový liner – s potlačou

* PV24: Modrý fóliový liner – bez potlače

Certifikáty:

* tesa® ACX^{plus} 7078 je uznaná podľa normy UL 746C. Súbor UL QOQW2.E309290

* tesa® ACX^{plus} 7078 je uznaná podľa normy UL 879. Súbor UL UYMR2.E479260

* ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 kompatibilita tesa® ACX^{plus} a PVB fólie (vrstvené bezpečnostné sklo)

* ift Rosenheim: Súlad so smernicou ift VE-08/1

* MFPA: Klasifikovaná podľa normy DIN EN 13501-1:2010

* CSTB: Meranie statického šmyku a statického ťahového zaťaženia podľa ETAG002

* Falcao Bauer: Skúška zaťaženia celej časti vetrom vo vzťahu k ABNT NBR 10821-3/11

* DICTUC: AAMA 501.6-09 Skúška pri zemetrasení

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=7078>

tesa® ACXplus 7078

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

* Univerzita Jamesa Cooka: AS 4040.2/3, AS 4040.3 Cyklónové testovanie

* SNAS: Testované v súlade s normou STN EN ISO 6892-1

* Kvalifikovaná na získanie kreditu podľa LEED

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=7078>