

tesa® 58381

Produktové Informácie

tesa® 58381

Popis produktu

25µm biela PET filmová podložka ponúka vynikajúce elektrické izolačné vlastnosti. PET liner zabezpečuje, že je možné pásku odlepiť bez zvyškov lepidla a je vhodný pre konverzné procesy. Je vybavená FR modifikovaným akrylátom, ktorý zaručuje, že páska spĺňa úroveň spomaľovača horenia UL94 VTM-2.

Charakteristika

- Veľmi dobrá pevnosť príľnavosti
- Určitá úroveň spomaľovania horenia VTM2 podľa UL94
- Vynikajúce elektrické izolačné vlastnosti
- Vhodné pre konverzné procesy
- Bezhalogénové

Aplikácia

- Elektrická izolačná ochrana kovových častí s výkonom spomaľovača horenia
- Zapuzdrenie protipožiarnych materiálov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| • Materiál nosiča | PET | • Celková hrúbka | 50 µm |
| • Druh lepidla | FR acrylic | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |
| • Druh krycieho materiálu | PET fólia | • Hrúbka krycieho materiálu | 25 µm |

Sortiment produktov

- | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-----------|
| • Dostupné farby | biela | • Dostupné linery | PET fólia |
|------------------|-------|-------------------|-----------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 111.5 % | • Prieraznosť | 6000 V |
| • Sila pretrhnutia | 39.9 N/cm | | |

tesa® 58381

Produktové Informácie

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|----------|
| • Priľnavosť na hliník (počiatočná)
vnútorná | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • Priľnavosť na hliník (po 14
dňoch) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14
days) | 6.5 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58381>