

tesa® 61024

Produktové Informácie



udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| • Materiál nosiča | PET fólia | • akrylát na vodnej báze | Na biologickej báze |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 90 % | | (podľa obsahu biouhlíka) |
| | | • Celková hrúbka | 85 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|----------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 80 % | • CTI (backing side) | 400 V |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | • CTI (lepiaca strana) | 600 V |
| • Breakdown voltage | 7 KV | • Liner removal force | 40 cN/cm |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=61024>