

tesa® ACXplus 73210

Produktové Informácie



1000 µm obojstranná páska s akrylovým jadrom

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 73210 je vysoko výkonná obojstranná páska z akrylátovej peny s vynikajúcou priehľadnosťou. Viskoelastické vlastnosti absorbujú napätie, vyplňujú medzery a zaisťujú silné, trvácne spojenie — aj na nerovných povrchoch. Je špeciálne navrhnutá na lepenie priehľadných alebo priesvitných materiálov, ako je sklo, akryl alebo polykarbonát, čím poskytuje takmer neviditeľné spojenie. Jej optická čírosť ju robí ideálnou pre aplikácie, ktoré vyžadujú bezšvový a estetický vzhľad.

Charakteristika

- Vysoká optická čírosť – navrhnutá na lepenie priehľadných podkladov
- Trvácna pevnosť lepenia – odolná voči teplu, UV a starnutiu
- Vyrovnáva teplotnú rozťažnosť lepených dielov
- Vynikajúca príľnavosť k priehľadným plastom a sklu
- Okamžitá lepidlosť s vysokou konečnou pevnosťou spoja
- Zloženie bez PFAS/PFOS: Vyrobená bez perfluórovaných látok, čo podporuje bezpečnejšie a udržateľnejšie riešenia lepenia.

Aplikácia

tesa® 73210 je vhodná pre rôzne náročné aplikačné použitia, vrátane:

- Priehľadné značenia a menovky
- Montáž priehľadných dekoračných panelov
- Lepenie priesvitných profilov
- Aplikácie vyžadujúce takmer neviditeľné spoje (napr. maloobchodné displeje, spotrebiče a prvky interiérového dizajnu)

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|
| • Materiál nosiča | Akrylátová pena | • Celková hrúbka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Farba | priehľadná |
| • Druh krycieho materiálu | biela | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 100 °C | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 180 °C |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	15 N/cm	• Príľnavosť na PMMA (po 14 dňoch)	18 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	28 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	14 N/cm
• Príľnavosť na sklo (po 14 dňoch)	23 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	15 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	23 N/cm	• Príľnavosť na ocel' (po 14 dňoch)	25 N/cm
• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	15 N/cm		

Ďalšie informácie

tesa® 73210 je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie. Ponúka spoľahlivý výkon v širokom teplotnom a environmentálnom rozsahu. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov musia byť povrchy čisté, suché a bez kontaminantov. Pred plnohodnotným použitím sa odporúča vykonať skúšky pri konkrétnej aplikácii. Pre technickú podporu a najlepšie výsledky lepenia sa konzultujte so špecialistom tesa®.

Možnosti podložky (linera):

- PV26: Biely papierový liner – bez značky (160 µm)

Ďalšia dostupná hrúbka:

- tesa® 73205 – 500µm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=73210>