

tesa® ACXplus 73308

Produktové Informácie



800 µm obojstranná akrylová penová páska

Popis produktu

Akrylová jadrová páska tesa® 73308 je vysoko výkonná, obojstranná penová páska navrhnutá pre náročné lepiace aplikácie. S čiernym, 800 µm hrubým prispôsobivým akrylovým jadrom a modifikovaným akrylovým lepidlom poskytuje silné, trvanlivé spoje. Je obzvlášť vhodná pre väčšinu práškovo lakovaných povrchov, ako aj na sklo a mnohé plastové materiály, pričom ponúka všestranné lepiace možnosti pre široký rozsah podkladov. Je navrhnutá tak, aby nahradila tradičné mechanické spojovacie prvky a umožňuje elegantné, čisté dizajny bez kompromisov v pevnosti. Jej viskoelastické vlastnosti zabezpečujú vynikajúci rozptyl napätia a vyplnenie medzier, aj na nerovných povrchoch. tesa® 73308 je ideálna na trvalé lepenie, kde sú spoľahlivosť a estetika kľúčové.

Charakteristika

- Vysokopevnostné, trvalé lepenie s dlhotrvajúcou odolnosťou
- Viskoelastické akrylové jadro pre vynikajúcu prispôsobivosť a rozptyl napätia
- Výborná príľnavosť k materiálom s vysokou, strednou aj nízkou povrchovou energiou vrátane práškovo lakovaných povrchov, kovov, plastov a skla
- Odstraňuje potrebu nitov, skrutiek, zvarovania alebo tekutých lepidiel
- Čierna farba s papierovou podložkou pre jednoduchú manipuláciu a diskrétné použitie
- Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti, teplote a vonkajším vplyvom
- Umožňuje použitie tenších, ľahších a rozdielnych materiálov
- Okamžitá pevnosť pri manipulácii vďaka tlakovocitlivému lepidlu
- Bez PFAS/PFOS: Vyrobené bez perfluorovaných látok, podporuje bezpečnejšie a udržateľnejšie lepiace riešenia.

Aplikácia

tesa® 73308 je vhodná pre rôzne náročné lepiace aplikácie, vrátane:

- Dekoratívne lišty a lepenie panelov v spotrebičoch a elektronike
- Upevňovanie menoviek a log na spotrebiteľské a priemyselné produkty
- Montáž elektronických displejov a dotykových panelov
- Zostavy panelu ku rámu a vyztužovača ku panelu
- Lepenie skla na kov v dvierkach rúr a práčok
- Vnútorne a vonkajšie lepenie v úžitkových vozidlách a železničných vozňoch
- Upevňovanie značení a reklamných panelov
- Lepenie tesnení v klimatizáciách a bielej technike
- Štrukturálne lepenie v stavebníctve a všeobecnom priemysle

tesa® ACXplus 73308

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Napenený akrylát	• Celková hrúbka	800 µm
• Druh lepidla	modifikovaný akrylát	• Farba	čierna
• Druh krycieho materiálu	biela		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Teplotná odolnosť, dlhodobá	100 °C	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	160 °C
-------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	22 N/cm	• Priľnavosť na PMMA (po 14 dňoch)	37 N/cm
• Priľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	26 N/cm	• Priľnavosť na PS (po 14 dňoch)	20 N/cm
• Priľnavosť na sklo (po 14 dňoch)	28 N/cm	• Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	41 N/cm
• Priľnavosť na PC (po 14 dňoch)	40 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	31 N/cm
• Priľnavosť na PET (po 14 dňoch)	18 N/cm		

Ďalšie informácie

tesa® 73308 je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Ponúka spoľahlivý výkon v širokom rozmedzí teplôt a podmienok prostredia. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov musia byť povrchy čisté, suché a bez nečistôt. Odporúča sa vykonať aplikáciu konkrétnej skúšobnej vzorky pred plnohodnotným použitím. Pre technickú podporu a najlepšie lepiace výsledky kontaktujte odborníka tesa®.

Možnosti podložiek:

- PV25: biela papierová podložka (PE povlak) – neoznačená (130 µm)

Ďalšie dostupné hrúbky:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73308

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=73308>