

tesa® 62612

Produktové Informácie



1600 µm obojstranná PE penová páska

Popis produktu

tesa® 62612 je obojstranná PE penová páska, ktorá bola špeciálne navrhnutá na použitie pri zasklievaní okien. Pozostáva z prispôsobivého PE penového nosiča a čistého akrylového lepidla.

Charakteristika

- Vysoká konečná pevnosť adhézie pre bezpečné spojenie
- Plne vhodná do exteriéru: odolná voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- Nízka počiatočná lepivosť umožňuje jednoduché odstránenie pásky bezprostredne po aplikácii
- tesa® 62612 je certifikovaná podľa smernice ift VE-08/1.

Aplikácia

Zasklievanie okien

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1600 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Farba | čierna |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 300 % | • Okamžitá lepivosť | stredné |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 80 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 90 °C |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|---------|------------------------------------|---------|
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná) | 7 N/cm | • Príľnavosť na PVC (počiatočná) | 9 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch) | 19 N/cm | • Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch) | 19 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (počiatočná) | 19 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 12 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (po 14 dňoch) | 19 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 19 N/cm |

tesa® 62612

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Varianty krycej vrstvy:

- PV0 hnedý glassine papier (71 µm)
- PV15 modrá PE fólia (100 µm)

Odlepenie:

- po 14 dňoch: deliac sa pena na oceli, hliníku, PVC a skle

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62612>