

tesa® 62935

Produktové Informácie



1 000µm obojstranná páska z PE peny

Popis produktu

tesa® 62935 je obojstranná páska z PE peny na konštrukčné montážne aplikácie. Skladá sa z vysokokvalitnej PE peny s vysokou vnútornou pevnosťou a je vybavená akrylovým lepidlom so zlepšenou lepivosťou.

Výhody výrobku:

- * Univerzálne lepidlo pre vysokú okamžitú priľnavosť na mnohých podkladoch
- * Vysoká úroveň konečnej priľnavosti pre bezpečnú pevnosť spoja
- * Plne vhodná do vonkajšieho prostredia: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- * Kompenzuje rozdielnu tepelnú rozťažnosť rôznych materiálov
- * Vysoká okamžitá pevnosť spoja dokonca aj pri nízkom tlaku spájania
- * Veľmi dobrá absorpcia pri studených šokoch

Aplikácia

Príklady montážnych aplikácií zahŕňajú najmä okrem iného:

- * Zrkadlá a farebné sklenené panely
- * Dekoratívne hliníkové krycie clony na hneďom tovare
- * Kľučky dverí v kuchynskom nábytku
- * Lisované plastové diely

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	1000 µm
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Farba	čierno-biela

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	345 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	12 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči starnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Okamžitá lepivosť	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C

tesa® 62935

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na hliník (počiatočná) vnútorná	17 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	2.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	6 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	2.7 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	8 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	3 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	12.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	17 N/cm
• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	17 N/cm

Ďalšie informácie

Varianty línera:

* PVO hnedý pergamin (71 µm)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62935>