

tesa® 75505 / Team 4965 Transfer 50µm

Produktové Informácie

50 µm obojstranná lepidivá akrylová prenosová páska



Popis produktu

tesa® 4965 Transfer je prispôsobivá, príľnavá akrylová prenosová páska s hrúbkou 50 µm. Je vybavená naším osvedčeným a známym lepidlom tesa® 4965, ktoré je transparentné, odolné voči starnutiu a má vysokú počiatočnú lepidivosť. tesa® 4965 Transfer preto ponúka výbornú okamžitú účinnosť na nerovných povrchoch a je vhodná na širokú škálu použití, ako je napríklad laminovanie ľahkých a tenkých materiálov. Týmto jedinečným a vysokovýkonným lepidlom tesa® 4965 je vybavených viacero produktov, ktoré spolu vytvárajú skupinu Team 4965. Tento sortiment obojstranných fóliových pásk umožňuje ľahký výber najúčinnnejšej pásky na základe požiadaviek zákazníkov, produktov a procesov. 50 µm pásku tesa® 4965 Transfer je možné objednať pod objednávacím číslom tesa® 75505.

udržateľné aspekty

- tesa® Udržateľnejšie papierové vložky
- Podložka z papiera z zodpovedných zdrojov (certifikovaná)
- Nebielený papier s 30 % recyklovaných vlákien



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

Hlavné vlastnosti:

- Vynikajúca prispôsobivosť vďaka konštrukcii prenosovej pásky
- Výborná počiatočná príľnavosť k širokej škále podkladov
- Výborná odolnosť voči teplote a vlhkosti
- Ľahké rezanie

Aplikácia

Prenosová páska tesa® 4965 Transfer je vhodná na montáž a laminovanie flexibilných materiálov a ľahkých dielov a častí.

Príklady používania:

- Montáž ľahkých dielov, častí a materiálov
- Montáž molitanov, plstí, tkanín a textílií
- Laminovanie izolačných materiálov
- Montáž podlahových systémov
- Montáž membránového spínača
- Spájanie

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=75505>

tesa® 75505 / Team 4965 Transfer 50µm

Produktové Informácie

Aplikácia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	bez nosiča / žiadny	• Farba krycieho materiálu	hnedo-modré logo
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm
• Farba	priehľadná		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Minimálna teplotná odolnosť	-40 °C	• Okamžitá lepidlosť	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	veľmi dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	100 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	8 N/cm	• Priľnavosť na PP (počiatočná)	2 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	9 N/cm	• Priľnavosť na PP (po 14 dňoch)	4 N/cm
• Priľnavosť na hliník (počiatočná)	7 N/cm	• Priľnavosť na PS (počiatočná)	7 N/cm
• Priľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	7.5 N/cm	• Priľnavosť na PS (po 14 dňoch)	9 N/cm
• Priľnavosť na PC (počiatočná)	9 N/cm	• Priľnavosť na PVC (počiatočná)	7 N/cm
• Priľnavosť na PC (po 14 dňoch)	9.5 N/cm	• Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	11 N/cm
• Priľnavosť na PE (počiatočná)	2 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	8 N/cm
• Priľnavosť na PE (po 14 dňoch)	3.5 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	8.5 N/cm
• Priľnavosť na PET (po 14 dňoch)	7 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 3 dňoch)	8 N/cm

tesa® 75505 / Team 4965 Transfer 50µm

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=75505>