

tesa® 62936

Produktové Informácie



1 600 µm obojstranná páska z PE peny

Popis produktu

tesa® 62936 je obojstranná páska z PE peny na konštrukčné montážne aplikácie. Skladá sa z veľmi dobre prispôsobivého nosiča z PE peny a akrylového lepidla so zlepšenou lepivosťou.

Charakteristika

- * Univerzálne lepidlo pre vysokú okamžitú priľnavosť na mnohých podkladoch
- * Vysoká úroveň konečnej priľnavosti pre bezpečnú pevnosť spoja
- * Plne vhodná do vonkajšieho prostredia: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- * Kompenzuje rozdielnú tepelnú rozťažnosť rôznorodých materiálov
- * Vysoká okamžitá pevnosť spoja dokonca aj pri nízkom tlaku spájania
- * Veľmi dobrá absorpcia pri studených šokoch

Aplikácia

- * Interiérové stenové obkladové panely
- * Nárazníkové koľajnice na komerčných mrazničkách
- * Vstrekované plastové diely
- * Zrkadlá a farebné sklenené panely

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	1600 µm
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Farba	čierno-biela

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	175 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	9 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Odolnosť voči starnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C
• Okamžitá lepivosť	dobré		

tesa® 62936

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	17 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	19 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	19 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	3 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	15 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	7 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	19 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	19 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	19 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	19 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	19 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	19 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	19 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	16 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	2 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	19 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	3 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	15 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty linera:

- * PV0 hnedý pergamin (71 µm)
- * PV10 červená priehľadná PP fólia (120 µm)
- * PV15 modrá PE fólia (100 µm)

Príľnavosť pri odlepovaní:

- * okamžité: trhanie peny na PC, PS, PVC
- * po 14 dňoch: trhanie peny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC

tesa® 62936 bola testovaná spoločnosťou TÜV Rheinland, Nemecko. Test potvrdzuje dlhodobú príľnavosť po klimatických testoch podľa noriem IEC 61215 / 61646 a teplotnú odolnosť 85 °C. (číslo správy TÜV 21209595).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62936>