


tesa® 61315

Produktové Informácie



300µm obojstranná čierna montážna páska s vynikajúcim výtlakom a lepiacimi vlastnosťami

Popis produktu

tesa® 61315 je obojstranná čierna samolepiaca páska s PET nosičom a modifikovaným akrylátovým lepidlom. Ideálna na montáž krycích skiel a dotykových panelov, poskytuje vynikajúci výkon pri lepení a výtlaku. Špeciálne akrylátové lepidlo a univerzálnosť ju robia perfektnou voľbou pre rôzne povrchy.

Charakteristika

- Vynikajúca odolnosť voči výtlaku udrží vaše materiály bezpečne na mieste, aj pri tlaku
- Vynikajúca pevnosť spoja zaručuje bezpečné a trvalé uchytenie
- Dobrá odolnosť voči nárazom zaručuje trvácnosť a odolnosť proti otrasom a vibráciám
- Odolná voči náročným environmentálnym podmienkam

Aplikácia

- Ideálna na upevnenie krycích skiel v mobilných telefónoch, poskytuje bezpečné a spoľahlivé uchytenie
- Perfektná na montáž dotykových panelov, ponúka vysokú pevnosť spoja a dobrú odolnosť voči nárazom

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET fólia	• Farba	čierna
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Farba krycieho materiálu	biela s logom tesa
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Celková hrúbka	300 µm	• Hrúbka krycieho materiálu	69 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	80 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	140 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	100 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C

tesa® 61315

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	16 N/cm	• Príľnavosť na PC (zakrytá strana, po 14 dňoch)	25 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	19.5 N/cm	• Príľnavosť na PC (zakrytá strana, počiatočná)	22 N/cm
• Príľnavosť na ABS (zakrytá strana, po 14 dňoch)	19.5 N/cm	• Príľnavosť na PMMA (počiatočná)	22 N/cm
• Príľnavosť na ABS (zakrytá strana, počiatočná)	16 N/cm	• Príľnavosť na PMMA (po 14 dňoch)	25 N/cm
• Príľnavosť na sklo (počiatočná)	22 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	20.3 N/cm
• Príľnavosť na sklo (po 14 dňoch)	23 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	24 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	23 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch)	25 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	24 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, počiatočná)	20.8 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

