


tesa® 4967

Produktové Informácie



Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET fólia	• Celková hrúbka	160 µm
• Druh lepidla	okamžité priľnavý akrylát	• Farba	priehľadná

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	50 %	• Okamžitá lepivosť	dobré
• Sila pretrhnutia	20 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	100 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	dobré		

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	9.8 N/cm	• Priľnavosť na PET (po 14 dňoch)	10.5 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	10.8 N/cm	• Priľnavosť na PP (počiatočná)	5.3 N/cm
• Priľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná)	9.6 N/cm	• Priľnavosť na PP (po 14 dňoch)	7 N/cm
• Priľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	12.2 N/cm	• Priľnavosť na PS (počiatočná)	10.2 N/cm
• Priľnavosť na PC (počiatočná)	11.7 N/cm	• Priľnavosť na PS (po 14 dňoch)	11.1 N/cm
• Priľnavosť na PC (po 14 dňoch)	13.1 N/cm	• Priľnavosť na PVC (počiatočná)	8.9 N/cm
• Priľnavosť na PE (počiatočná)	5.2 N/cm	• Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	11.9 N/cm
• Priľnavosť na PE (po 14 dňoch)	5.7 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	12 N/cm
• Priľnavosť na PET (počiatočná)	9.3 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	13.4 N/cm

tesa® 4967

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4967>