

tesa® ACXplus 79008

Produktové Informácie



Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Akrylátová pena	• Celková hrúbka	800 µm
• Druh lepidla	LSE	• Farba	sivá
• Druh krycieho materiálu	PE	• Farba krycieho materiálu	modrá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 90°C	veľmi dobré
• Odolnosť proti chladu	veľmi dobré	• Temperature range	-40 to 95
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	95 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	120 °C

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	35 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 3 dňoch)	40 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 3 dňoch)	35 N/cm	• Príľnavosť na ocel'	30 N/cm
• Príľnavosť na PP (počiatočná)	30 N/cm	• Príľnavosť na ocel' (počiatočná)	30 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

