



tesa® 64958

Produktové Informácie



Obojstranná montážna penová páska z PE

Popis produktu

tesa® 64958 je biela obojstranná páska pre univerzálne použitie s nosičom s penového PE a syntetickým kaučukovým lepidlom.

tesa® 64958 má tieto hlavné výhody:

- Vysoko tvarovateľná pena PE
- Vysoká okamžitá lepiivosť i na hrubých či nerovných povrchoch
- Vysoká lepiivosť pri nízkom prítlaku
- Vysoká príľnavosť na povrchoch s nízkou povrchovou energiou

Aplikácia

- Montáž a zlepuvanie displejov * Montáž cedulí a plagátov v interiéroch
- Montáž systémov pre značenie okrajov políc
- Tlmiace a protihlukové aplikácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Celková hrúbka | 1050 µm |
| • Hmotnosť krycieho materiálu | 80 g/m ² | • Farba | biela |
| • Materiál nosiča | PE pena | • Hrúbka krycieho materiálu | 70 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 200 % | • Okamžitá lepiivosť | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 7 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | stredné, dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | stredné, dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 40 °C |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné, dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 60 °C |



tesa® 64958

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na PC (počiatočná)	4 N/cm	• na PP (počiatočná)	4 N/cm
• na PC (po 14 dňoch)	4 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	4 N/cm
• na PE (počiatočná)	4 N/cm	• na PVC (počiatočná)	4 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	4 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	4 N/cm
• na PET (počiatočná)	4 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	4 N/cm
• na PET (po 14 dňoch)	4 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	4 N/cm

Ďalšie informácie

Prilnavosť:

- okamžite: Rozdelenie peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE

- po 14 dňoch: Rozdelenie peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64958>