

tesa® 51571

Produktové Informácie



Obojstranná páska z netkaného textilu

Popis produktu

tesa® 51571 je obojstranná páska s netkaným nosičom. Slúži k trvalému upevneniu kovových a plastových materiálov, napr. hliníku, polystyrénu, polypropylénu, ABS. Veľmi silná vrstva lepidla extrémne dobre prilne na nerovné plochy a má veľmi vysokú počiatočnú lepiivosť.

Aplikácia

tesa® 51571 slúži pre aplikácie ako je montáž výparníkových dosiek pri výrobe chladničiek

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Celková hrúbka	160 µm
• Hmotnosť krycieho materiálu	78 g/m ²	• Farba	priesvitná
• Materiál nosiča	Netkaný	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	2 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	9 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Statická pevnosť v strihu pri 70°C	dobré
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C

Adhézia k hodnotám

• na ABS (počiatočná)	11.8 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	9 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	13 N/cm	• na PS (počiatočná)	12.4 N/cm
• na PC (počiatočná)	13.4 N/cm	• na PVC (počiatočná)	12 N/cm
• na PE (počiatočná)	8 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	13 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	8.5 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	12.5 N/cm
• na PET (počiatočná)	10.6 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	13 N/cm
• na PP (počiatočná)	9 N/cm	• na oceľ (zakrytá strana, počiatočná)	12.5 N/cm



tesa[®] 51571

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51571>