



tesa® 4939

Produktové Informácie



Popis produktu

tesa® 4939 je obojstranná podlahová páska s nosičom z PET textilie a špeciálnym lepidlom na báze kaučuku. Lepidlo umožňuje lepenie s vysokou počiatočnou príľnavosťou. Pásku možno odstrániť do 14 dní z bežných povrchov. (Je nutné overiť si skúšobným nalepením predom)

Použitie:

- Na textilné podlahové krytiny (vr. plsti a ihlované plsti)
- Možno použiť na radu povrchov (mimo prírodného a syntetického kameňa)
- Vhodné najmä na stierky, živicové a epoxidové podlahy

Vlastnosti výrobku

- Odstrániteľná takpovediac bez zvyškov do 14 dní
- Ľahko trháateľná rukou

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Celková hrúbka | 235 µm |
| • Materiál nosiča | Textilná, Hodvábná | • Farba | biela |
| | textília, Tkanina | • Farba krycieho materiálu | hnedá |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Okamžitá lepidlosť | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 38 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 70°C | stredné, dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné, dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 40 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |



tesa® 4939

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na PE (počiatočná)	2.5 N/cm	• na PP (zakrytá strana, po 14 dňoch)	5 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	2 N/cm	• na PP (zakrytá strana, počiatočná)	6.5 N/cm
• na PE (zakrytá strana, po 14 dňoch)	5 N/cm	• na ocel' (počiatočná)	7.5 N/cm
• na PE (zakrytá strana, počiatočná)	4.5 N/cm	• na ocel' (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
• na PP (počiatočná)	4.5 N/cm	• na ocel' (zakrytá strana, po 14 dňoch)	8 N/cm
• na PP (po 14 dňoch)	2.5 N/cm	• na ocel' (zakrytá strana, počiatočná)	9 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.