



# tesa<sup>®</sup> 64993 Multi Purpose (MP)



## Produkt Information

Dubbelhäftande filmtejp

## Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 64993 är en vit dubbelhäftande tejp som består av en bärare av PP-film och ett häftämne av akryl.

## Egenskaper

- En utmärkt kombination av hög initial klubbighet och vidhäftning
- Säker fixering även på kritiska material (t.ex. PP och PE) samt ojämna ytor
- God temperaturbeständighet

## Ansökan

- Montering av icke uppvärmda ytterbackspeglar på hållaren
- Montering av värmeelement på ytterbackspegelns hållare

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |          |                  |        |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 240 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat  | • Färg           | Vit    |

## Egenskaper

- |                            |            |                                |          |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| • Brottöjning              | 20 %       | • Mjukgörarbeständig           | god      |
| • Brottstyrka              | 130 N/cm   | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | god      |
| • Ålders beständighet (UV) | god        | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | medelgod |
| • Fuktbeständighet         | mycket god | • Tack                         | god      |
| • Kemikal beständighet     | god        | • Temperaturbeständighet       | 120 °C   |
|                            |            | • kortvarig varaktighet        |          |

## Häftförmåga

- |                        |           |                        |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| • ABS (omedelbart)     | 12 N/cm   | • PET (omedelbart)     | 10 N/cm   |
| • ABS (efter 14 dagar) | 13.5 N/cm | • PET (efter 14 dagar) | 10.5 N/cm |
| • PC (omedelbart)      | 14.5 N/cm | • PP (omedelbart)      | 8 N/cm    |
| • PC (efter 14 dagar)  | 15.5 N/cm | • PP (efter 14 dagar)  | 9.5 N/cm  |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64993>



# tesa<sup>®</sup> 64993 Multi Purpose (MP)

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64993>