



tesa® 64993

Multi Purpose (MP)



Produkt Information

Dubbelhäftande filmtejp

Produktbeskrivning

tesa® 64993 är en vit dubbelhäftande tejp som består av en bärare av PP-film och ett häftämne av akryl.

Egenskaper

- En utmärkt kombination av hög initial klubbighet och vidhäftning
- Säker fixering även på kritiska material (t.ex. PP och PE) samt ojämna ytor
- God temperaturbeständighet

Tillämpningar

- Montering av icke uppvärmda ytterbackspeglar på hållaren
- Montering av värmeelement på ytterbackspegelns hållare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 240 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Färg | Vit |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| • Brottöjning | 20 % | • Mjukgörarbeständig | god |
| • Brottstyrka | 130 N/cm | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | medelgod |
| • Fuktbeständighet | mycket god | • Tack | god |
| • Kemikal beständighet | god | • Temperaturbeständighet | 120 °C |
| | | • kortvarig varaktighet | |

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Häftförmåga på ABS (omedelbart) | 12 N/cm | • Häftförmåga på PET (omedelbart) | 10 N/cm |
| • Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar) | 13.5 N/cm | • Häftförmåga på PET (efter 14 dagar) | 10.5 N/cm |
| • Häftförmåga på PC (omedelbart) | 14.5 N/cm | • Häftförmåga på PP (omedelbart) | 8 N/cm |
| • Häftförmåga på PC (efter 14 dagar) | 15.5 N/cm | • Häftförmåga på PP (efter 14 dagar) | 9.5 N/cm |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64993>



tesa® 64993

Multi Purpose (MP)

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64993>