

tesa® Professional 4435

Produkt Information

UV-beständig papperstejp

Produktbeskrivning

tesa® 4435 är en lätt kräppad UV-beständig maskeringstejp som består av ett bärmaterial belagt med en häftmassa av naturgummi. Maskeringstejpen har en balanserad häftstyrka. Den är enkel att använda och kan rivas av för hand. Den är särskilt väl lämpad för utomhusmålningsarbeten – även på grova ytor – och kan användas i upp till 2 veckor tack vare sin UV-beständighet. tesa® 4435 är den idealiska basen för professionellt och exakt målningsarbete.

Egenskaper

- Utomhusapplikationer (upp till 2 veckor)
- Målnings- och lackeringsarbeten
- Lämplig för en mängd vanliga ytor

*Applisering av en tejp på väderpåverkade ytor kan leda till rester vid borttagning av maskeringen. Därför rekommenderar vi starkt en testapplisering i förväg.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 145 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|-----|
| • Brottöjning | 12 % | • Rivbar för hand | god |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4435

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=64435>