



tesa® 64621 Industri

Produkt Information

Dubbelhäftande genomskinlig självhäftande tejp



Produktbeskrivning

tesa® 64621 är en genomskinlig dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en PP-bärare och en adhesivmassa baserad på syntetgummi (hotmelt).

Med "hotmelt"- adhesiv blir tesa® 64621 lösningsmedelsfri och ger mycket hög häftförmåga.

tesa® 64621 skyddas av ett silikonbehandlat pappersliner.

Tillämpningar

- Universal monteringstejp
- Självklistrande montering av dekorativa material och paketeringsmaterial
- Förbindning av folie, tyger, pappers- och plastmaterial

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PP-folie	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Gul
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	70 µm
• Total tjocklek	90 µm	• Vikt (Liner)	78 g/m ²

Egenskaper

• Brottöjning	140 %	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mindre bra
• Brottstyrka	45 N/cm	• Tack	god
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C
• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	medelgod		



tesa® 64621

Industri

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--|----------|
| • Häftförmåga på PE (omedelbart) | 5 N/cm | • Häftförmåga på PVC | 9 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (efter 14 dagar) | 6.5 N/cm | • Häftförmåga på PVC (omedelbart) | |
| • Häftförmåga på PP (omedelbart) | 8 N/cm | • Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar) | 9.5 N/cm |
| • Häftförmåga på PP (efter 14 dagar) | 9 N/cm | • Häftförmåga på Stål | 10 N/cm |
| | | • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | |
| | | • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 15 N/cm |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64621>