


tesa® 4967

Produkt Information



160µm dubbelsidig transparent filmtejp

Produktbeskrivning

tesa® 4967 är en transparent dubbelsidig självhäftande tejp som består av ett PET-underlag och ett modifierat akrylklister.

Egenskaper

- Extremt hög vidhäftningskraft även vid förhöjda temperaturer
- Överlägsen konverteringsprestanda tack vare starkt PET-underlag och minskad klisterflöde
- God vidhäftningsförmåga även till LSE-material

Tillämpningar

- Montering av linser på mobiltelefonhöljen
- Montering av ABS-plastdelar inom fordonsindustrin
- Montering av dekorprofiler och lister inom möbelindustrin

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Total tjocklek	160 µm
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Färg	Transparent

Egenskaper

• Brottöjning	50 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	god
• Brottstyrka	20 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god
• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Tack	god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	200 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
• Mjukgörarbeständig	god		

tesa® 4967

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	9.8 N/cm	• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	10.5 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	10.8 N/cm	• Häftförmåga på PP (omedelbart)	5.3 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	9.6 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	7 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	12.2 N/cm	• Häftförmåga på PS (omedelbart)	10.2 N/cm
• Häftförmåga på PC (omedelbart)	11.7 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	11.1 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	13.1 N/cm	• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	8.9 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	5.2 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	11.9 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	5.7 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	12 N/cm
• Häftförmåga på PET (omedelbart)	9.3 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	13.4 N/cm

Ytterligare information

Enligt VDA278-analys innehåller tesa 4967 inga enskilda ämnen som är begränsade av utkastet till GB-föreskrifter (Kina) samt riktlinjer för inomhuskoncentration från Hälsa-, Arbets- och Velfärdsministeriet (Japan).

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4967>