

tesa® 51618

Produkt Information



PET-fleece-tejp med gummibaserat lim

Produktbeskrivning

tesa® 51618 är en tejp för kabelhärvor som huvudsakligen används på kabelhärvor i passagerarutrymmet. Den kombinerar viktiga egenskaper såsom ljuddämpning, nötningsmotstånd och buntstyrka samtidigt som kabelhärvorna förblir flexibla, vilket underlättar en smidig montering hos OEM. tesa® 51618 är en PET-fleece kabeltejp med gummibaserat lim som är optimerad för manuell applicering.

Färg: Svart

Egenskaper

- Ljuddämpande egenskaper
- Grundläggande nötningsmotstånd
- Flexibel och slät yta
- Rivtålig för säker buntning av kabelhärvor
- Stabil avrullningskraft för jämn applicering
- Åldersbeständig
- Stark vidhäftning
- Handdrivbar för snabb applicering

Tillämpningar

tesa® 51618 är utvecklad för att ge god ljuddämpning och säker buntning på kabelhärvor. Tejpen används främst på kabelhärvor i passagerarutrymmet. Kabelhärvan förblir flexibel efter applicering av tejpen.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Egenskaper

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| • Brottöjning | 20 % | • Maximal | 105 °C |
| • Brottstyrka | 37 N/cm | temperaturbeständighet | |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Minsta temperaturtålighet | -40 °C |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Nötningsbeständighet (10mm mandrel, LV312) | Class B |
| • Ljuddämpning (LV312) | Class C | • Nötningsbeständighet (5mm mandrel, LV312) | Class A |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3 N/cm

tesa® 51618

Produkt Information

Ytterligare information

Standardbredder: 9, 19, 25, 32 mm

Standardlängder: 15, 25 m

- De flesta kombinationer av bredd och längd är möjliga
- Andra dimensioner finns tillgängliga på begäran
- Standardkärndiameter: 38 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51618>